

ADHESOL

ET 236 LT

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КРИОСТОЙКИЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Технический паспорт
TDS ADHESOL ET 236 LT 01/12/2022

ADHESOL ET 236 LT – высокопрочный морозостойкий эпоксидный клей. Композиция имеет высокую вязкость, заполняет зазоры до 5 мм, не растекается на наклонных и вертикальных поверхностях.

Состав формирует соединение, которое сохраняет высокую прочность в широком температурном диапазоне: от -60°C до +85°C. За счет высокой адгезии клей надежно фиксирует различные материалы, включая сталь разных марок, цветные металлы, бетон, композиты, искусственный камень, различные пластики, стекло, ферриты, керамику.

Адгезив предназначен для ремонта и обслуживания различных элементов, поверхностей, деталей и механизмов, которые испытывают умеренную нагрузку.

ADHESOL ET 236 LT выпускается в специализированных сдвоенных картриджах. Упаковка обеспечивает идеальную пропорцию смешивания компонентов А и В по объёму, помогает достичь максимальных характеристик клея и оптимизировать расход состава.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Усиленная прочность
- Жизнеспособность смеси 55 – 70 мин при комнатной температуре
- Способность не стекать с вертикальных поверхностей
- Присутствие ингибитора коррозии в составе
- Возможность заполнения зазоров до 5 мм
- Отсутствие усадки
- Длительный срок службы в уличных условиях эксплуатации
- Превосходная адгезия к различным основаниям
- Отличная химическая устойчивость
- Широкий температурный диапазон применения от -60 до +85°C
- Отличные диэлектрические свойства

ADHESOL™
adhesive solutions



УПАКОВКА:

ADHESOL ET 236 LT

поставляется в двойных картриджах объёмом 50 мл. По согласованию возможна поставка продукта в иной таре.

ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.52.10-010-29849259-2022

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2: 20.52.10.110
Клеи на основе полимеризационных смол

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Аэрокосмическая промышленность
- Ж/Д промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Судостроение
- Приборостроение
- Изготовление композитов
- Энергетика
- Строительство
- Оборонная промышленность

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Склеивание деталей из композитов
- Склеивание металлических сит
- Структурное склеивание в строительстве и машиностроении
- Склеивание металлических ограждений пандусов
- Приклеивание направляющих скольжения
- Склеивание и ремонт пластиковых деталей автомобиля (бамперы, накладки)
- Склеивание и ремонт каменных поверхностей (столешниц, фартуков)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Параметр	ET 236 LT A	ET 236 LT B
Химический состав	Эпоксид	
Цвет	белый	терракотовый
Динамическая вязкость, мПа·с	пастообразное состояние	пастообразное состояние
Плотность, кг/л	1,2–1,3	1,2–1,3

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пропорции смешивания (по объему)	1 : 1
Заполняемый зазор	до 5 мм
Динамическая вязкость смеси (при +25°C), мПа·с	тиксотропная паста
Цвет	терракотовый
Время для использования готовой смеси (смешанной при +25°C), мин	55-70
Рабочая прочность, ч	5-7
Полная прочность, ч	48
Прочность на сдвиг (ASTM D-1002), Н/мм²	16-24
Прочность на отрыв (ISO 4578), Н/мм²	60-80
Твердость по Шору, D	50-55
Относительное удлинение при разрыве, %	4
Рабочая температура	от -60°C до +85°C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, обезжирены любым подходящим для склеиваемых деталей очистителем и высушены. Если на поверхности металлов присутствует окисная плёнка, то в местах склеивания её необходимо механически удалить подходящим абразивным инструментом.

СКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Клей должен быть комнатной температуры. Перед использованием состава необходимо закрепить картридж в пистолет-дозатор, выдавить некоторое количество клея до того момента, пока из обоих носиков не начнет равномерно поступать компонент А и компонент В. Затем на картридж необходимо закрепить смесительную насадку и также выдавить некоторое количество состава, пока смесь не станет однородной.

Клей наносится в количестве достаточном для покрытия всей поверхности склеиваемых деталей. Необходимо обеспечить беспрепятственный выход воздуха из-под склеиваемых элементов при их сопряжении путём нанесения незамкнутой клеевой линии (например, змейки или зигзага).

Не рекомендуется наносить клеевую линию круговыми движениями, поскольку выход воздуха из клеевого слоя будет затруднен, что может существенно снизить его конечные характеристики.

При сопряжении деталей необходимо обеспечить их достаточное сжатие. Смещение деталей относительно друг друга с момента начала отверждения клея и до момента их склеивания недопустимо. При необходимости используйте струбины, зажимы, фиксаторы.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Клей **ADHESOL ET 236 LT** перевозится в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Затвердевший материал удалить механически подходящим абразивным инструментом.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. Не содержит растворителей и опасных веществ.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления при температуре хранения от +5°C до +25°C

ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей. Если **ADHESOL ET 236 LT** попал на кожу – промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма – немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

Примечание. Если в линейке ADHESOL отсутствует продукт с необходимыми характеристиками, то такой состав может быть создан по техническому заданию заказчика. Возможна разработка композиции с такими техническими параметрами как отверждение при пониженных температурах, нестандартный цвет, высокие или низкие показатели вязкости, эластичности, плотности, повышенная стойкость к ударам, электропроводимость, теплопроводность, теплостойкость, заданная толщина клеевого слоя, огнебезопасность.

FOR PROFESSIONAL
USE ONLY



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27-28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

e-mail: info@elastomeric.ru
info@adhesol.ru
сайт: elastomeric.ru
adhesol.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением адгезива убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.